

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Voqe Tile Finish เป็นสีตกแต่งผนังสำหรับภายในอาคาร ให้ฟิล์มสีเงาที่ทนทาน แนะนำใช้กับงานผนังและกระเบื้องที่พื้นผิวไม่มันวาว และสามารถทาบนพื้นผิวเหล็กที่สะอาดได้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่แนะนำ

สีเคลือบโพลิเมอร์เรซินชนิด 2 ส่วน บรรจุแยกภาชนะ ต้องผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึงก่อนใช้งาน

อัตราส่วนผสม : Finish 1 แกลลอน (กระป๋องใหญ่ 1 กระป๋อง, 3.028 ลิตร) ต่อ Setter 1 ควอร์ต (กระป๋องเล็ก 1 กระป๋อง, 0.757 ลิตร) หรือผสมในอัตราส่วน 4 : 1 โดยปริมาตร หลังผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 3 - 6 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	สีโพลิเมอร์เรซินชนิด 2 ส่วน แบบมีเม็ดสี		
สี	ตามแคตตาล็อกสี Voqe Tile Finish		
ลักษณะฟิล์มสี	เงา		
ปริมาณเนื้อสี	50 - 55% โดยปริมาตร		
พื้นที่การใช้งาน (ตามทฤษฎี)	35 - 50 ตร.ม./แกลลอน		
ความหนาฟิล์มเปียก	80 - 100 ไมครอน		
ความหนาฟิล์มแห้ง	40 - 50 ไมครอน		
วิธีการทา	แปรง, ลูกกลิ้ง (แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งแบบขนสั้นสำหรับสีน้ำมัน)		
อัตราส่วนผสม	4 : 1 โดยปริมาตร (Finish : Setter)		
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม	3 - 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30°C		
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัส	1.0 - 2.0	ชั่วโมง
	แห้งแข็ง	10 - 12	ชั่วโมง
	ทาทับ	4 - 6	ชั่วโมง
แห้งสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	48 - 72 ชั่วโมง		

องค์ประกอบชุดผลิตภัณฑ์

- Voqe Tile Finish (กระป๋องใหญ่ 1 แกลลอน, 3.028 ลิตร)
- Voqe Tile Setter (กระป๋องเล็ก 1 ควอร์ต, 0.757 ลิตร)

การเตรียมพื้นผิว

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ พื้นผิวที่จะทาสีต้องปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบไข คราบสบู่ สิ่งตกค้าง และสีเก่าที่หลุดล่อน สนิมหรือคราบออกไซด์ (Mill Scale) ต้องขจัดออกด้วยเครื่องมือกลหรือเครื่องมือไฟฟ้า เพื่อให้พื้นผิวมีความแข็งแรงพร้อมสำหรับการเคลือบสีขั้นต่อไป

ระบบการทาสีที่แนะนำ

สำหรับผนัง กระเบื้อง และพื้นผิวเหล็กที่สะอาด

Voqe Tile Finish : จำนวน 2 เที่ยว

ข้อแนะนำ : หลังทาเสร็จควรทิ้งไว้จนแห้งแข็งตัวสมบูรณ์ประมาณ 48 - 72 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

01/2026

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสูดดมควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดม รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า