

คำแนะนำ

สีน้ำอิลาสโตเมอริก พิล์มสียืดหยุ่นสูง กันรั่วซึมบนกระเบื้องหลังคาหรือคอนกรีตได้ดี
ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเสริมแผ่นไฟเบอร์ขณะทำการเคลือบสี ทำให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มสีไม่เกิดการแตกตัวเมื่อพื้นผิวขยายตัวเนื่องจากความร้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต

คุณสมบัติ

- เป็นสีรองพื้นและทับหน้าในตัว เนื้อสีมากโดยให้ความยืดหยุ่นสูงถึง 200%
- สามารถทับหน้าได้ด้วยสีหลายระบบ เช่น สีน้ำอะคริลิก โพลียูรีเทน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิกอิลาสโตเมอริก ชนิดน้ำ
เจดสี	แคตตาบล็อก Voqe Flat Roof
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	55% $\pm$ 3%
ความหนาฟิล์มแห้งที่ควรใช้	ความหนาฟิล์มแห้งรวม 400 ไมครอน
การปกคลุมพื้นผิวทางทฤษฎี	Voqe Flat Roof Primer 3 - 4 ตร.ม./ลิตร ขึ้นกับความหยาบของพื้นผิว Voqe Flat Roof 1.2 ตร.ม./ลิตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง แห้งแข็ง 3 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 16 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ 2 สัปดาห์
การเจือจาง	ไม่ต้องเจือจาง

การเตรียมพื้นผิวสำหรับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไป

- พื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบใหม่ ควรทิ้งปูนให้แห้งสนิทประมาณ 15 - 30 วัน ก่อนทำการทาสี
- พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่หลุดล่อน บริเวณที่มีตะไคร่หรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยไดโนน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทิ้งให้แห้งสนิทก่อนทาสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่
Voqe Flat Roof 2 ชั้น

พื้นผิวปูนเก่า
Voqe น้ำยารองพื้นปูนเก่า V-1400 1 ชั้น
Voqe Flat Roof 2 ชั้น

ดาดฟ้า
Voqe Flat Roof Primer 1 ชั้น (พร้อมกับปูแผ่นไฟเบอร์)
Voqe Flat Roof 2 ชั้น

การเตรียมพื้นผิว กรณีที่ใช้เป็นสีทา กันซึมดาดฟ้า

1. พื้นผิวคอนกรีตที่เป็นแอ่ง มีน้ำขัง ให้ปรับระดับผิวด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง ควรจัดให้มีการระบายน้ำที่ดี ไม่ให้มีน้ำขังแช่อยู่เป็นเวลานาน ไม่ควรทาสีขณะฝนตกหรือฝนใกล้ตก พื้นผิวก่อนทำการทาสีต้องแห้ง สะอาด
2. หากมีปัญหาเรื่องการรั่วซึม ความชื้นต่างๆ ต้องแก้ไขปัญหาลงก่อนทาสี
3. หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมรอยแตกร้าวด้วยการเจียร และฉาบโป้วด้วยปูนที่เหมาะสมให้เรียบร้อย และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี
หากมีคราบเชื้อรา ตะไคร่ ต้องทำความสะอาดให้ปราศจากคราบเชื้อรา ตะไคร่ ล้างทำความสะอาดโดยใช้ยาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เช่น ไฮเตอร์, คลอโรกซ์ ผสมน้ำ 1 : 3 ล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นใช้ไดโนน้ำยาฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคบนผนังทา 1 เทียว ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืนก่อนทาสีทา กันซึมดาดฟ้า
4. หากพื้นผิวเดิมมีการใช้เทป/น้ำยากันซึมชนิดบิทูเมน (มักมีสีดำ) จำเป็นต้องกำจัดออกให้หมดเนื่องจากไม่สามารถทาสีทับได้
5. หากพื้นผิวมีสีเก่าทาสีอยู่ ให้ตรวจสอบเช็คสภาพการยึดเกาะของสีเดิมกับพื้นผิว หากการยึดเกาะไม่ดี หรือสีเดิมเสื่อมสภาพมาก ต้องทำการกำจัดสีเดิมออกก่อน แต่หากสีเดิมมีการยึดเกาะกับพื้นผิวดี สามารถทาสีกันซึมดาดฟ้าทับลงไปได้ แต่หากทาสีกันซึมดาดฟ้าลงไปแล้วสีเดิมมีการพอง ลอกล่อนเกิดขึ้น แสดงว่าสีเดิมไม่ยึดเกาะกับพื้นผิว ต้องทำการกำจัดสีเดิมออก
6. หากพื้นผิวปูนมีการเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นเล็กน้อยให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า แต่หากปูนเสื่อมสภาพมาก ต้องทำการปรับปรุงผิวปูนให้ดีขึ้นให้เรียบร้อยก่อนทาสี
7. พื้นปูนขัดมันให้ขัดพื้นผิวให้หยาบ กำจัดฝุ่นที่เกิดจากการขัดให้สะอาด ก่อนทาสี
8. บริเวณที่จะทาสี หากมีสายไฟหรือสิ่งกีดขวาง ให้ทำการย้ายออก
9. ห้ามใช้กับ สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำ
10. หลังจากเคลือบสีและปล่อยให้สีแห้งสนิทประมาณ 7 วันจึงนำกลับมาวาง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ขั้นที่ 1 ทาสีรองพื้น Voqe Flat Roof Primer ขณะชั้นสีรองพื้นยังหมาด ปูทับด้วยใยไฟเบอร์ ทิ้งสีให้แห้งตัว 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า ขั้นที่ 1 (ไม่ควรทิ้งสีไว้นานเกิน 7 วัน ก่อนทาสีทับหน้า)
2. ขั้นที่ 2 ทาสีทับหน้า สี Voqe Flat Roof ขั้นที่ 1 โดยไม่ต้องผสมน้ำ โดยใช้สี 0.5 ตร.ม./ลิตร ทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง
3. ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า สี Voqe Flat Roof ขั้นที่ 2 โดยไม่ต้องผสมน้ำ โดยใช้สี 0.5 ตร.ม./ลิตร
4. ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แห้งแข็งสมบูรณ์ 2 สัปดาห์

บริเวณที่มีรอยแตกร้าวหรือรอยต่อ ขอบมุมด้านข้าง

อุดโป้วรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย ทาสีรองพื้น Voqe Flat Roof Primer เป็นชั้นรองพื้น ขณะชั้นสีรองพื้นยังหมาด ปูทับด้วยแผ่นไฟเบอร์ หากต้องใช้แผ่นไฟเบอร์ปูต่อกัน แนวขอบแผ่นไฟเบอร์ควมมีระยะซ้อนทับไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร

ทิ้งให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง ทาสี Voqe Flat Roof เป็นสีทับหน้า โดยไม่ต้องผสมน้ำ อีก 2 เทียว

รอยต่อจากพื้นถึงขอบบัวด้านข้างทุกด้านควรทารองพื้นและปูแผ่นไฟเบอร์เช่นเดียวกับบริเวณพื้นที่มีรอยแตกร้าว

แผ่นไฟเบอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เป็นแผ่นใยแก้วเสริมแรงสำหรับเพิ่มความยืดหยุ่นระบบสีน้ำกันซึมดาดฟ้า

การใช้งาน

ใช้เป็นวัสดุเสริมแรง ไดโนสีกันซึมซูปเปอร์บล็อก

ใช้ปูทับบนชั้นสีรองพื้นขณะชั้นสีรองพื้นยังหมาดก่อนทาสีทับหน้า

ขนาด

กว้าง 1 เมตร

ลักษณะ

สีขาวอมเหลือง