voqe

TECHNICAL DATA SHEET

V-2000

รองพื้นไม้ป้องกันเชื้อรา

Voqe Wood Primer V-2000

สีรองพื้นสำหรับงานไม้ ผลิตจากอัลคิดเรซินชนิดพิเศษ แห้งเร็ว ป้องกันเชื้อราได้ดี ทาง่าย ปิดบังพื้นผิวได้ดี และช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น

- ป้องกันเชื้อราบนเนื้อไม้
- แห้งเร็ว ทาทับหน้าได้ใน 8–10 ชั่วโมง
- ปิดบังพื้นผิวดี ฟิล์มสีเรียบ
- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างรองพื้นกับสีทับหน้า

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับงานไม้ รวมถึงโลหะหรือปูนที่ทารองพื้นชั้นแรกที่เหมาะสมไว้แล้ว จากนั้นทาทับหน้าด้วย **Voqe Enamel สีเคลือบเงา**

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อัลคิดเรซิน
เฉดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
ขนาดบรรจุ	แกลลอน (3.785 ลิตร)
เนื้อสีโดยปริมาตร	35–40%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40–45 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาฟิล์มเปียก / แห้ง	85–95 ไมครอน / 30–35 ไมครอน
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	ทินเนอร์ไดโน เบอร์ 1 ทาแปรง/ลูกกลิ้ง 5–10% · พ่น 10–20% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว ที่ 21–27°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%	แห้งสัมผัส 1–1.5 ชั่วโมง แห้งแข็ง 8–10 ชั่วโมง ทาทับได้ 8–10 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน
- ขูดสีเก่าที่หลุดล่อนออกให้หมด
- อุดรอยแตกของเนื้อไม้ด้วยซีลเลอร์ แล้วขัดผิวไม้ให้เรียบก่อนทาสี

ระบบการทาสี

ไม้เนื้อแข็งทั่วไป

Voqe Wood Primer V-2000	**1 ชั้น**
Voqe Enamel สีเคลือบเงา	**2 ชั้น**

ไม้มียาง

ไดโนสีรองพื้นกันยางไม้อลูมิเนียม	**1 ชั้น**
Voqe Wood Primer V-2000	**1 ชั้น**
Voqe Enamel สีเคลือบเงา	**2 ชั้น**

การเก็บรักษา: จัดเก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทตลอดเวลา หลีกเลี่ยงที่ร้อนหรือโดนแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย: อ่านข้อควรระวังบนภาชนะบรรจุก่อนใช้ ทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หากสีโดนผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบพบแพทย์ ควรสวมหน้ากากเมื่อพ่นสี รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การสงวนสิทธิ์: ข้อมูลในเอกสารนี้ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและประสบการณ์การใช้งาน เนื่องจากสภาพการใช้งานจริงแตกต่างกัน บริษัทฯ รับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า