

คำแนะนำ

Voqe Primer ผลิตจากอัลคิดเรซินผสมผงสีป้องกันสนิมชนิดพิเศษ ออกแบบมาเป็นสีรองพื้นกันสนิมสำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ ช่วยสร้างแนวป้องกันสนิมตั้งแต่ชั้นแรก พร้อมให้การยึดเกาะที่ดีและแห้งตัวเร็ว ทำให้งานเดินหน้าต่อได้เร็วขึ้น ควรทาทับหน้าด้วย Voqe Enamel เพื่อระบบสีที่สมบูรณ์และทนทานยิ่งขึ้น

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมกับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ภายใต้อากาศปกติ เช่น โครงสร้างเหล็ก ราวเหล็ก

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	แอลคิเดเรซิน
เฉดสี	เทา, แดง
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	55 - 60%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	50 - 55 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	70 - 80 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 45 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	กินเนอร์ แอร์ 1 ท, กลิ้ง 5 - 10% พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 4 - 5 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้กินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวหลัก	
Voqe Primer	1 - 2 ชั้น
Voqe Enamel	2 ชั้น