

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สีอะคริลิกสูตรน้ำผสมเส้นใยในเนื้อสี ชนิดฟิล์มหนา สำหรับทาหลังคา ฟิล์มสียืดหยุ่นสูง

การใช้งาน

สำหรับ ทาหลังคากระเบื้อง หลังคาโลหะ ผนังปูน ช่วยลดการสะสมความร้อนภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิกอีลาสโตเมอร์ ชนิดน้ำ
เจดสี	แคตตาล็อก Voqe Pitched Roof
เนื้อสีโดยปริมาตร	51%
ความหนาฟิล์มเปียกเพื่อให้ได้ความหนาฟิล์มแห้ง	800 ไมครอน ต่อชั้น
ความหนาฟิล์มแห้งที่แนะนำ	400 ไมครอน ต่อชั้น
การปกคลุมพื้นที่ที่ความหนาฟิล์มแห้งที่แนะนำ	4.5 ตร.ม./แกลลอน (1.2 ตร.ม./ลิตร) สำหรับพื้นผิวลอนและพื้นผิวไม่เรียบ ให้เผื่อพื้นที่เพิ่มโดยคูณพื้นที่ด้วย 1.15
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง (ที่ 21-27°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%) แห้งทาทับได้ 6 - 8 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ 24 ชั่วโมง
การเงา	เนื้อสีมีความข้นมาก แต่เพื่อให้ได้ฟิล์มที่หนา ไม่แนะนำให้เงา
หมายเหตุ:	เนื่องจากเนื้อสีมีส่วนผสมของเส้นใย ทำให้ฟิล์มสีไม่เรียบมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆในเนื้อฟิล์ม

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวหลัก

กำจัดเศษวัสดุ ฝุ่น สิ่งสกปรก ออกให้หมด โดยกวาดด้วยไม้กวาดขนแข็งหรือใช้เครื่องทำความสะอาด บริเวณที่มีคราบจาระบีหรือน้ำมัน ให้ทำความสะอาดเบื้องต้นด้วย น้ำยาทำความสะอาด (Cleaner/Degreaser) โลหะหรือตัวยึดที่เป็นสนิม สีที่หลุดลอกหรือลอก ให้ขัดด้วยแปรงลวด หรือขัดออก (SSPC-SP-2) หรือกำจัดด้วยเครื่องขัด (SSPC-SP-3)

พื้นที่หลังคาทั้งหมด ทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทิ้งให้แห้ง Voqe Grey Primer 1 - 2 ชั้น

พื้นผิวคอนกรีต/ผนัง

พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้คอนกรีตใหม่บ่มตัวอย่างน้อย 30 วัน

หากมีเชื้อราและราดำ ให้กำจัดออกด้วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ ล้างให้สะอาดและปล่อยให้แห้ง พื้นผิว รอยต่อ หรือรอยแตก ที่จะเคลือบต้องปราศจากสิ่งสกปรก จาระบี น้ำมัน กรวด หรือวัสดุอุดรอยต่อเก่า หลังคา ผนังก่อ และขอบกันตกทั้งหมดควรทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พื้นผิวทั้งหมดต้องแห้งและสะอาดก่อนทำการทาสี

ห้ามใช้งานเมื่อฝนใกล้ตก ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นผิวที่เป็นน้ำมันดิน (tar) รินชนวน กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องผนัง ไม้ หรือบริเวณที่มีน้ำขังต่อเนื่อง

ระบบการทาสี

กระเบื้องหลังคา

Voqe Pitched Roof 1 - 2 ชั้น

ผนังปูน

Voqe Pitched Roof 1 - 2 ชั้น

หลังคาเหล็กหรือส่วนที่เป็นเหล็ก

Voqe Grey Primer 1 - 2 ชั้น

Voqe Pitched Roof 1 - 2 ชั้น