

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากผงสีและอัลคิตเรซินคุณภาพสูง เพื่อใช้ทาตกแต่ง คุ้มครอง ไม้และโลหะ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างถูกต้อง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีความเงาสูง สีสทนนานและป้องกันเชื้อราได้

การใช้งาน

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกกับงานทั่วไป เช่น โครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสูง บ้านพักอาศัย เช่น ขอบบัวไม้ ประตู

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	สีเคลือบเงาอัลคิต		
เจดสี	ตามแคตตาล็อก Voqe Enamel		
ลักษณะฟิล์มสี	เงามาก		
เนื้อสีโดยปริมาตร	38 - 42%		
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 50 ตร.ม./แกลลอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 105 ไมครอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน		
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น		
การเจือจาง	ทินเนอร์ไดโน เบอร์ 1		
	ทา, กลิ้ง 5 - 10%		
	พ่น 10 - 20%		
	แห้งสัมผัสได้	2 - 3	ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งตัว (ที่ 21-27°C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง	6 - 8	ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้	8 - 10	ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน ขัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด เครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก	
Voqe สีรองพื้นกันสนิม V-2200	1 - 2 ชั้น
หรือ Voqe สีรองพื้นกันสนิมเทา V-2600	1 - 2 ชั้น
Voqe Enamel	2 ชั้น
ไม้เนื้อแข็งทั่วไป	
Voqe สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา V-2000	1 ชั้น
Voqe Enamel	2 ชั้น
ไม้มียาง	
ไดโนสีรองพื้นกันยางไม้โอลิมเปียม	1 ชั้น
Voqe สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา V-2000	1 ชั้น
Voqe Enamel	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

1/2569

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดม รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า